



DEN ДЕНКОЛ

По природа.

София
бул. Св. Климент Охридски 115
тел.: 02/816 76 60
факс: 02/816 76 37
sales@denelbg.com
www.denelbg.com

ДЕНКОЛ ЛЕПИЛО УНИВЕРСАЛ

СВОЙСТВА

- лесна направа на сместа
- отлично сцепление към основата
- отлично заглаждане
- негоримо
- пропуска газове и пари
- екологично чист продукт

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За тънкослойно полагане на керамични, фаянсови и теракотни плочи по подове и стени върху бетон и вароциментови мазилки в сухи помещения. Лепилото не е подходящо за лепене на плочи от гранитогрес и естествен камък.
- За лепене на топлоизолационни плоскости от стиропор (EPS-F, експандиран полистирол).

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста, без прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В съд с гладки стени се наливат 8 l вода за една опаковка от 25 kg. Сухата смес се разбърква с водата в пластмасов съд с механична бъркалка или на ръка. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново, и ако е необходимо, се добавя още вода. Така приготвената смес може да се ползва в рамките на 30 минути. Температурата на водата да не бъде над 20°C.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се нанася ръчно до 30 минути след приготвянето му. Обработка се с назъбена шпакла с размер на зъбите от 5 до 8 mm. Не е желателно нанасянето на лепило на площи, които не могат да се покрият с облицовка за 15-20 минути.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място

ДЕНКОЛ ШПАКЛОВКА

СВОЙСТВА

- лесна направа на сместа
- отлично сцепление към основата
- отлично заглаждане
- пропуска газове и пари
- екологично чист продукт
- негорима

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За шпакловка на топлоизолационни плоскости от стиропор (EPS-F, експандиран полистирол).

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста, без прах и каквито и да било замърсявания.

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

Една опаковка от 25 kg се разбърква с 8 l вода. Добавя се на части съдържанието на цялата опаковка и се бърка с механична бъркалка (или ръчно) до получаване на хомогенна, мека, пластична и гладка смес. От време на време разтворът се разбърква.
Температурата на водата да не бъде над 20°C.

ПОЛАГАНЕ

Разтворът се полага ръчно с мистрия (маламашка) до 30 минути след изготвянето му. След няколко минути се разстила вертикално и хоризонтално до получаване на равна и гладка повърхност. Полагането да се извършва на суха основа и температура от 5°C до 25°C.
Време за обработка: 30 минути.

ПРЕПОРЪКА

Не се допуска добавяне на други материали в готовия разтвор.

СРОК НА ГОДНОСТ

1 година

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на сухо и проветриво място